



ReaXXion

Steenwol teeltmat voor de professionele groententeelt

Productomschrijving

Cultilene ReaXXion is een steenwol mat, die gemaakt is op basis van X-fiber technologie. In plaats van de gebruikelijke horizontale of verticale vezelrichting, komen de vezels met deze techniek in alle richtingen in het substraat te liggen. Daarmee worden er twee voordelen gecombineerd: de snelle inworteling van een verticale vezelstructuur en de betere doorworteling van het substraatvolume van een horizontale vezelrichting. ReaXXion heeft een beperkte waterbuffer waardoor snel gereageerd kan worden op een wisselend klimaat of een veranderende plantbalans.

Producttoepassing

Cultilene ReaXXion matten worden gebruikt in het telen van groenten gewassen onder glas of plastic.

Garantie

De gegarandeerde levensduur in de groententeelt is 1 teelt, mits gebruikt onder normale teeltomstandigheden.

ReaXXion is geproduceerd onder het RHP certificaat. Dit RHP certificaat is een kwaliteitsafspraken tussen de steenwolleveranciers en de Nederlandse Branchevereniging voor bedrijven uit de sector plantaardig uitgangsmateriaal. Het certificeringsbureau KIWA is de uitvoerende partij met betrekking tot het certificaat. Meer informatie is te vinden op de website van RHP: www.rhp.nl.



Productkarakteristieken

De ReaXXion mat is één van de oplossingen van Cultilene voor het telen van planten. Deze controleerbare waterbuffer heeft de volgende karakteristieken:

Parameter	
Zinktijd	Klasse 1 RHP < 25 sec
Nominaal watergehalte – bij uitlek	90%
Nominaal watergehalte – pF1	45%
Stuurbereik *	50 – 75%

* Indicatie van gemiddelden uit de praktijk.

Voor de minimale waarden geldt de RHP norm.

Technische gegevens

Fysische eisen

Parameter	
Organische stof	1,0 – 5,5%
Bulkdichtheid voor aflevering	42 kg/m ³ *
Relatieve indrukking (RI)	≤ 30% bij 5 kPa
Herstel vermogen	≥ 98% +/- 2% bij 5 kPa
Poriënvolume	≥ 95%

* Tolerantie +/- 10%.

ReaXXion

Steenwol teeltmat voor de professionele groententeelt

Chemische eisen

Parameter	Normen
EC	≤ 0,5 dS/m
pH in voedingsoplossing	5,5 – 7,0 Indien pH ≥ 7,0 bepaling zuurbindende waarde
Zuurbindende waarde	Indien pH ≥ 7,0 bepaling zuurbindende waarde Vlak voor puls 1: pH ≤ 7,5 en zuurverbruik ≤ 5,00 mmol zoutzuur/kg Vlak voor puls 10: pH ≤ 6,0 en zuurverbruik ≤ 0,50 mmol zoutzuur/kg

Toleranties substraat

Ten opzichte van de nominale afmetingen van het eindproduct zijn de volgende toleranties van toepassing (droog product):

Afmeting matten	
Lengte	+ / - 7 mm
Breedte	+ / - 5 mm
Hoogte	+ / - 5 mm
Plantgaten in matten	
Hart op hart	+ / - 2 mm
Positie 1 ^e gat	+ / - 10 mm
Hart gat tot rand mat (zijkant)	+ / - 10 mm
Diepte gat	+ / - 3 mm
Diameter gat (ronde gaten)	+ / - 2 mm
Lengte x breedte (overige gaten)	+ / - 2 mm

Standaard productafmetingen

De meest toegepaste afmetingen van ReaXXion matten zijn combinaties van onderstaande lengte, breedte en hoogtematen:

Lengte (mm)	Breedte (mm)		
	120	150	195
1000	75 100	75 100	75 100
1200	75 100	75 100	75 100
1330	75	75	75
2000	x	75	75 100

In overleg zijn alternatieve afmetingen beschikbaar.

Indien gewenst, wordt de ReaXXion mat voorzien van plantgaten. Na de productie en bewerking van de matten worden deze op een pallet gestapeld en gereed gemaakt voor transport.

Gebruikersinstructies

ReaXXion matten worden geleverd in een standaard verpakking op standaard pallets, 1200 x 1000 mm. In overleg zijn afwijkende palletafmetingen mogelijk.

De pallets moeten droog (binnen) worden opgeslagen.

Er mogen niet meer dan 4 pallets op elkaar geplaatst worden waarbij wij u nadrukkelijk willen wijzen op de veiligheidsregels die bij het stapelen van pallets in acht dienen te worden genomen. Zorg dat beschadiging aan de verpakking voorkomen wordt.

ReaXXion matten moet voor gebruik volledig worden verzadigd met water. Laat ze daarom minimaal 24 uur maar bij voorkeur 48 uur geheel vol staan met water met de voor uw teelt voorgeschreven EC en pH.



ReaXXion

Steenwol teeltmat voor de professionele groententeelt

Breng vervolgens draingaten aan, binnen 24 uur voor het planten. De positie van de draingaten in combinatie met de juiste beurtgrootte beïnvloedt de distributie van water en EC in de mat en de afvoer van elementen. Het is belangrijk dat het verschil van watergehalte en EC in de gehele mat zo laag mogelijk is omdat dit grote invloed heeft op de wortelverdeling in de mat.


Het aanbrengen van draingaten is een actie die zorgvuldig moet worden uitgevoerd omdat dit de groei van de plant voor de rest van het seizoen beïnvloedt.

Het doel is om een gelijke hoeveelheid water en EC in de hele mat te hebben. Wanneer later in de teelt extra draingaten worden gemaakt, zal de distributie van water en EC in de mat veranderen waardoor de kwaliteit van de wortels kan worden aangetast.

Aanvullende tips voor het aanbrengen van draingaten:

- breng de draingaten aan beide uiteinden van de mat aan, op het laagste punt. De tussenliggende draingaten dienen precies tussen de blokken aangebracht te worden;
- dit resulteert in een gelijk drainpatroon door de hele mat waardoor het water en de meststoffen beter ververst worden en efficiënter worden gebruikt;
- bij hangende goten, wanneer de mat niet helemaal recht hangt, kunnen aan beide zijden draingaten worden gemaakt om er voor te zorgen dat de drain door de hele mat hetzelfde is;
- alle draingaten moeten doorlopen tot op de bodem van de mat en hoog genoeg zijn (3 - 4 cm). Dit om te voorkomen dat de wortels het drainwater tegenhouden;
- maak een draingaat nooit onder een druppelaar, dit kan leiden tot "valse drain".

De streefwaarde voor het vochtgehalte ligt tussen 50% en 80%.



Graag verwijzen wij u naar het Cultilene Framework voor meer informatie over de opkweek- en teeltfase. Deze is te bekijken via de Cultilene Smart Root Zone Management App en via app.cultilene.com.



Praktische instructies

Iedere pallet is voorzien van een palletlabel met daarop informatie over o.a. het productieordernummer, artikelnummer, omschrijving van het product en producteigenschappen.

Cultilene		
1850632-H4061-PHS-001		
Itemcode	Dimensions (LxWxH)	Contents
H4061-PHS	1330 X 120 X 75	170 STUKS
Cultilene® ReaXXion Ingehoud plantg. folie		Cultilene® ReaXXion wrapped pl. holes foil
Productomschrijving: Substraat van wateropneembare mineralen uit steenwol. Mat. Eigenschappen: Hoofdbestanddeel: Minerale steenwol toevoeging binder, bewaartiger Bulkdichtheid voor aflevering: 42 kg/m ³ Porositeit: 90 % Watergehalte bij uitpak: 0 tot 1 % Luchtgehalte bij uitpak: 0 tot 1 % Veiligheidsadvies: Aanslagend zonder gevaar, niet enkel gebruik dient te worden voortzetten. Zie ook de "Praktische instructies". Productieadres: Substrate from water absorbing mineral wool Compositie: Main constituent: Mineral stone wool additives binder, wetting agent Properties: Bulk density prior to delivery: 42 kg/m ³ Porosity: 90 % Water content by drain: 0 % Air content by drain: 0 vol. % Safety instruction: Touch without danger, inner use should be prevented. See also: "Practical instructions for use"	NR 3759 MADE IN CZECH REPUBLIC Levensduur / longevity: 1 jaar / Annual RHP - K23900 Support de culture NFU 44551 - Origine EU	

- Productie order nummer (laatste drie cijfers zijn het palletnummer)
- Artikelnummer/ afmeting mat/ aantal matten per pallet
- Omschrijving van de mat
- Keurmerk RHP (onafhankelijke product controle)
- Producteigenschappen

ReaXXion

Steenwol teeltmat voor de
professionele groententeelt

Milieu, gezondheid en veiligheid

Milieu - recycling

Cultilene besteedt veel aandacht aan de recycling van grondstofstromen. Op de eigen productielocaties en na gebruik op de teeltbedrijven. De gerecyclede steenwol dient bijvoorbeeld als grondstof voor de productie van bakstenen.

Voor meer informatie over de recycling van uw steenwol, kunt u contact opnemen met uw contactpersoon van Cultilene.

Gezondheid

Indien u in direct contact komt met het steenwol substraat, adviseren wij u handschoenen te gebruiken. Bij niet voldoende geventileerde ruimtes, bevelen wij het dragen van een mondkapje aan. Voor- en nadat u gewerkt heeft met steenwol substraat is het noodzakelijk uw handen te wassen. U kunt dit het beste doen door eerst uw handen af te spoelen met water om zo het stof te verwijderen. Hierna kunt u uw handen wassen met zeep.

Steenwol van Cultilene is een zogenoemde minerale wol, dat wordt geproduceerd in gecertificeerde EUCEB fabrieken. EUCEB certificeert de conformiteit van minerale wol vezels met Note Q of Regulation (EC) No 1272/2008.

Veiligheid

Indien gewenst kunt u bij ons het Algemene Veiligheidsinformatieblad Steenwol (SUIS) opvragen.

Certificering

Alle transformatie- en productielocaties van Cultilene in Europa zijn gecertificeerd volgens de ISO 9001 & 14001 standaard.

Daarnaast is ReaXXion onderdeel van het RHP certificaat (MOD550 steenwol substraat).

Vragen of opmerkingen?

Voor vragen over Cultilene ReaXXion matten kunt u contact opnemen met:

Saint-Gobain Cultilene B.V.
Tel: +31 (0)161 22 87 40

www.cultilene.com
info.cultilene@saint-gobain.com



Deze Product Material Data Sheet van Saint-Gobain Cultilene is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/ of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan Saint-Gobain Cultilene geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van dit document rechten worden ontleend.