



➤ Exact Air

Steenwol teeltmat voor de professionele groenteteelt



Productomschrijving

Cultilene Exact Air is een steenwol mat, hoofdzakelijk gemaakt van basalt en uitgevoerd met de Gradient technologie. De toename van de densiteit van de steenwol verloopt 'vloeiend' van onder naar boven. Dat resulteert in minimale verschillen in watergehalte, EC, pH en zuurstof. Ook kenmerkt Exact Air zich door minder waterwortels en door een goede wortelverdeling door de gehele mat.

Producttoepassing

Cultilene Exact Air matten worden gebruikt in het telen van groentegewassen onder glas of plastic.

Garantie

De gegarandeerde levensduur van het steenwol substraat en de folie is 1 teelt, mits gebruikt onder normale omstandigheden binnen de groenteteelt in high tech kassen.

Exact Air is geproduceerd onder het RHP certificaat. Dit RHP certificaat is een kwaliteitsafspraken tussen de steenwolleveranciers en de Nederlandse Branchevereniging voor bedrijven uit de sector plantaardig uitgangsmateriaal.

Het certificeringsbureau KIWA is de uitvoerende partij met betrekking tot het certificaat. Meer informatie is te vinden op de website van RHP: www.rhp.nl.

Waarom Cultilene Exact Air?

- ✓ Minder waterwortels en meer luchtwortels
- ✓ Brede range van beurtgroottes
- ✓ Goede controle in alle condities



Productkarakteristieken

De Exact Air mat is één van de oplossingen van Cultilene voor het telen van planten. Deze controleerbare waterbuffer heeft de volgende karakteristieken:

Parameter	
Zinktijd	Klasse 1 RHP < 25 sec
Nominaal watergehalte - bij uitlek	90%
Nominaal watergehalte - pF1	65%
Stuurbereik *	50 - 80%

* Indicatie van gemiddelden uit de praktijk.

Voor de minimale waarden geldt de RHP norm.

Technische gegevens

Fysische eisen

Parameter	
Organische stof	1,0 - 5,5%
Bulkdichtheid voor aflevering	52 kg/m ³ *
Relatieve indrukking (RI)	≤ 30% bij 5 kPa
Herstel vermogen	≥ 98% +/- 2% bij 5 kPa
Poriënvolume	≥ 95%

* Tolerantie + / - 10%.

Chemische eisen

Parameter	Normen
EC	≤ 0,5 dS/m
pH waarde in steenwol	5 - 6,5

Toleranties substraat

Ten opzichte van de nominale afmetingen van het eindproduct zijn de volgende toleranties van toepassing (droog product):

Afmeting matten	
Lengte	+ / - 7 mm
Breedte	+ / - 5 mm
Hoogte	+ / - 5 mm
Plantgaten in matten	
Hart op hart	+ / - 2 mm
Positie 1e gat	+ / - 10 mm
Hart gat tot rand mat (zijkant)	+ / - 10 mm
Diepte gat	+ / - 3 mm
Diameter gat (ronde gaten)	+ / - 2 mm
Lengte x breedte (overige gaten)	+ / - 2 mm

Standaard productafmetingen


De meest toegepaste afmetingen van Exact Air matten zijn combinaties van onderstaande lengte, breedte en hoogtematen:

Lengte (mm)			
	150	200	240
500	x	100	100
1000	75 100	75 100	x
1200	75 100	75	x
1330	75 100	75 100	x
2000	75 100	75 100	x

In overleg zijn alternatieve afmetingen beschikbaar.

Indien gewenst, wordt de Exact Air mat voorzien van plantgaten. Na de productie en bewerking van de matten worden deze op een pallet gestapeld en gereed gemaakt voor transport.

Stuurbereik





Exact Air

Voor effectief water management en een optimale wortelverdeling

Verpakking en opslag

Exact Air matten worden geleverd in een standaard verpakking op standaard pallets, 1200 x 1000 mm. In overleg zijn afwijkende palletafmetingen mogelijk.

Iedere pallet is voorzien van een palletlabel met daarop informatie over o.a. het productieordernummer, artikelnummer, omschrijving van het product en producteigenschappen.

1851439-EA1649-PHS-001		
Itemcode	Dimensions (LxWxH)	Contents
EA 1649-PHS	1330 X 200 X 85	90 STUKS
Delivery Address	Exact® Air ingehuld plantg.folie	Exact® Air wrapped pl.holes foil
Productie: Substraat van 4 at Engelsmanne minerale wil Hoofdstandaard: Minerale steenaf toevoeging binder, bevochtigd Eigenschappen: Bulkdichtheid voor aflevering: 0,2 kg/m ³ Porositeit: 90% Vochtgehalte bij uitloop: 65% Leefduur bij uitloop: 3 tot 5% Veiligheids: Aanraking zonder gloves, innemig gebruik dient te worden vermeden. Zie ook de "Practical instructions"	NR 3759 MADE IN CZECH REPUBLIC Levensduur / longevity: 1 jaar / Annual	
Productie: Substrate from versterkt klei mineral wool Main constituent: Mineral Stone wool additives binder, wetting agent Properties: Bulk density prior to delivery: 0,2 kg/m ³ Pore Volume: 90% Moisture content by drain: 65% Duration of life: 3 to 5% Safety: Inhoud: 90 Avoid contact with skin, eyes and avoid direct contact See also "Practical instructions for use"		

- Productie order nummer (laatste drie cijfers zijn het palletnummer)
- Artikelnummer/ afmeting mat/ aantal matten per pallet
- Omschrijving van de mat
- Producteigenschappen

De pallets moeten in de originele verpakking droog en uit het direct zonlicht (binnen) worden opgeslagen. De producten moeten binnen 2 jaar na de leverdatum in gebruik zijn genomen. Er mogen niet meer dan 2 pallets op elkaar geplaatst worden waarbij wij u nadrukkelijk willen wijzen op de veiligheidsregels die bij het stapelen van pallets in acht dienen te worden genomen. Zorg dat beschadiging aan de verpakking voorkomen wordt.

Gebruikersinstructies

Exact Air matten moeten voor gebruik volledig worden verzadigd met water. Laat ze daarom minimaal 24 uur maar bij voorkeur 48 uur geheel vol staan met water met de voor uw teelt

voorgeschreven EC en pH.

Breng vervolgens draingaten aan, binnen 24 uur voor het planten. De positie van de draingaten in combinatie met de juiste beurtgrootte beïnvloedt de distributie van water en EC in de mat en de afvoer van elementen. Het is belangrijk dat het verschil van watergehalte en EC in de gehele mat zo laag mogelijk is omdat dit grote invloed heeft op de wortelverdeling in de mat.


Het aanbrengen van draingaten is een actie die zorgvuldig moet worden uitgevoerd omdat dit de groei van de plant voor de rest van het seizoen beïnvloedt.

Het doel is om een gelijke hoeveelheid water en EC in de hele mat te hebben. Wanneer later in de teelt extra draingaten worden gemaakt, zal de distributie van water en EC in de mat veranderen waardoor de kwaliteit van de wortels kan worden aangetast.

Aanvullende tips voor het aanbrengen van draingaten:

- breng de draingaten aan beide uiteinden van de mat aan. De tussenliggende draingaten dienen precies tussen de blokken aangebracht te worden;
- dit resulteert in een gelijk drainpatroon door de hele mat waardoor het water en de meststoffen beter ververst worden en efficiënter worden gebruikt;
- bij hangende goten, wanneer de mat niet helemaal recht hangt, kunnen aan beide zijden draingaten worden gemaakt om er voor te zorgen dat de drain door de hele mat hetzelfde is;
- alle draingaten moeten doorlopen tot op de bodem van de mat en hoog genoeg zijn (3 - 4 cm). Dit om te voorkomen dat de wortels het drainwater tegenhouden;
- maak een draingaat nooit onder een druppelaar, dit kan leiden tot "valse drain".

De streefwaarde voor het vochtgehalte ligt tussen 50% en 80%.



Milieu, gezondheid en veiligheid

Milieu - recycling

Cultilene besteedt veel aandacht aan de recycling van grondstoffen; op de eigen productielocaties en na gebruik op de teeltbedrijven. De gerecyclede steenwol dient bijvoorbeeld als grondstof voor de productie van bakstenen.

Voor meer informatie over de recycling van uw steenwol, kunt u contact opnemen met uw contactpersoon van Cultilene.

Gezondheid

Indien u in direct contact komt met het steenwol substraat, adviseren wij u handschoenen te gebruiken. Bij niet voldoende geventileerde ruimtes, bevelen wij het dragen van een mondkapje aan. Voor- en nadat u gewerkt heeft met steenwol substraat is het noodzakelijk uw handen te wassen. U kunt dit het beste doen door eerst uw handen af te spoelen met water om zo het stof te verwijderen. Hierna kunt u uw handen wassen met zeep. Bij irritatie aan ogen of mond; spoelen met schoon water en eventueel een arts raadplegen.

Steenwol van Cultilene is een zogenoemde minerale wol, dat wordt geproduceerd in gecertificeerde EUCEB fabrieken. EUCEB certificeert de conformiteit van minerale wol vezels met Note Q of Regulation (EC) No 1272/2008.

Veiligheid

Indien gewenst kunt u bij ons het Algemene Veiligheids-informatieblad Steenwol (Safe Use Information Sheet - SUI) opvragen.

Certificering

Alle transformatie- en productielocaties van Cultilene in Europa zijn gecertificeerd volgens de ISO 9001 & 14001 standaard.

Daarnaast is Exact Air onderdeel van het RHP certificaat MOD550 steenwol substraat.

Kennis

Graag verwijzen wij u naar het Cultilene Framework voor meer informatie over de opkweek- en teeltfase via app.cultilene.com.



Scan de QR-code
voor how-to videos
en white papers



Wilt u meer informatie over
de **Exact Air mat?**

Neem dan contact met ons op!

► **Saint-Gobain Cultilene B.V.**

+31 (0)161 22 87 40

info.cultilene@saint-gobain.com

www.cultilene.nl